



d-c-fix

Descrierea produsului : **Folie autocolanta Uni Lucios**

Descriere

Material:	PVC, folie monomerică (soft) calandrată	
Grosime:	110 ± 7 μm sau 0,11 ± 0,011 mm	
Adeziv:	Dispersie apoasă pe bază de acrilat (fără solvent), ecologic.	
Adeziv, cantitate:	19 ± 2 g/m ²	
Baza suport folie:	Hartie, 55 g/m ² tipărită cu grila de centimetri	
Variante produs:	Rola lungă 45 cm :15 m	Rola scurtă 45 cm: 2 m
	Rola lungă 67,5 cm:15 m	Rola scurtă 67,5 cm: 2 m
	Rola lungă 90 cm :15 m	Rola scurtă 90 cm: 2,1 m
Ambalaj:	<ul style="list-style-type: none">▪ Rola ambalată individual în folie de plastic▪ Eticheta în următoarele limbi:<ul style="list-style-type: none">Rola lungă: D, GB, F, I, NL, E, P, RUS, H, CZ, PL, ROM, BG, HR, TR, GR SA, CNRola scurtă: D, GB, F, I, NL, E, P, RUS, H, CZ, PL, TR, GR SA Eticheta este plasată pe mijlocul rolei având număr de referință, cod de bare, data producției.▪ Role ambalate individual în cutie de carton cu eticheta având număr de referință, cod de bare și cantitate.	
Unitate de ambalare:	Număr de role pe cutie:	
	Role lungi 45 cm: 6	Role scurte 45 cm: 7
	Role lungi 67,5 cm: 3	Role scurte 67,5 cm: 7
	Role lungi 90 cm: 3	Role scurte 90 cm: 7
Aderenta foliei:		
Aderenta pe PAL:	Fixare: > 1 N/ 5cm	Dupa 24 h: > 3 N/ 5cm
Aderenta pe sticla:	Fixare: > 4 N/ 5cm	Dupa 24 h: > 10 N/ 5cm
Coeficient de comprimare a foliei :	fără hartie, la 80 °C și 10 min timp testare:	
	Vertical: < 3,5 %	
	Orizontal: < 2,0 %	
Coeficient de comprimare, compus din folie-adeziv-hartie:		
	Vertical și orizontal: < 0,25 %	

Depozitare

La loc răcoros și uscat la temperatura de (23 °C ± 2 °C).

Evitați lumina directă a soarelui.

Temperatura nu trebuie să depășească permanent 40 °C.

Compania producătoare este certificată internațional: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001