



d-c-fix

Descrierea produsului : **Folie autocolanta Imitatie Piele si Tapet**

Descriere

Material:	PVC, folie monomerică(soft) calandrata	
Grosime:	110 ± 7 μm sau 0,11 ± 0,007 mm	
Adeziv:	Dispersie apoasa pe baza de acrilat(fara solvent), ecologic.	
Adeziv, cantitate:	23 ± 2 g/m ²	
Baza suport folie:	Hartie, 75 g/m ² tiparita cu grila de centimetri	
Variante produs:	Rola lunga 45 cm :15 m	Rola scurta 45 cm: 2 m
	Rola lunga 67,5 cm:15 m	Rola scurta 67,5 cm: 2 m
	Rola lunga 90 cm :15 m	Rola scurta 90 cm: 2,1 m
Ambalaj:	<ul style="list-style-type: none">▪ Rola ambalata individual in folie de plastic▪ Eticheta in urmatoarele limbi: Rola lunga:D, GB, F, I, NL, E, P, RUS, H, CZ, PL, ROM, BG, HR, TR, GR SA, CN Rola scurta:D, GB, F, I, NL, E, P, RUS, H, CZ, PL, TR, GR SA <p style="margin-left: 40px;">Eticheta este plasata pe mijlocul rolei avand numar de referinta, cod de bare, data productiei.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Role ambalate individual in cutie de carton cu eticheta avand numar de referinta, cod de bare si cantitate.	
Unitate de ambalare:	Numar de role pe cutie:	
	Role lungi 45 cm: 6	Role scurte 45 cm: 7
	Role lungi 67,5 cm: 3	Role scurte 67,5 cm: 7
	Role lungi 90 cm: 3	Role scurte 90 cm: 7
Aderenta foliei:		
Aderenta pe PAL:	Fixare: > 1 N/ 5cm	Dupa 24 h: > 3 N/ 5cm
Aderenta pe sticla:	Fixare: > 4 N/ 5cm	Dupa 24 h: > 10 N/ 5cm
Coeficient de comprimare a foliei :	fara hartie, la 80 °C si 10 min timp testare:	
	Vertical: < 3,5 %	
	Orizantal: < 2,0 %	
Coeficient de comprimare, compus din folie-adeziv-hartie:		
	Vertical si orizantal: < 0,25 %	

Depozitare

La loc racoros si uscat la temperatura de (23 °C ± 2 °C).

Evitati lumina directa a soarelui.

Temperatura nu trebuie sa depaseasca permanent 40 °C.

Compania producatoare este certificata international: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001